

A **RUDOMAL KV** egykomponensű magas hőállóságú saválló ragasztó. Elsődlegesen kémények, kandallók és egyéb tűzhelyek építésénél használatos, valamint samott lapok, téglák beépítéséhez, ragasztásához, tűzterek kialakításához ajánlott.

Előkészítése: A ragasztót ivóvízzel kell elkeverni. A mérőedénnyel mérjük ki 11 rész ragasztót és 1 rész vizet. Minden esetben a ragasztót kell először a keverőedénybe önteni, és utána hozzáadni a vizet, majd jól el kell keverni. Az intenzív keverés során nedves, omlós masszát hozunk létre, amely 5 perc várakozás és ismét egy intenzív keverés után puha gitté válik. Ezután felhasználható a ragasztó. Javasolt egyszerre kisebb adagok bekeverése. Az elkészített ragasztóval 90 percig lehet dolgozni 20 °C hőmérsékletnél. Magasabb hőfoknál gyorsabban kiszárad a ragasztó, és a felhasználási idő csökken. A kiszáradt és megkeményedett ragasztót nem lehet felhasználni. Alacsonyabb hőfokon a ragasztó megkötése lelassul, ami felgyorsítható kb. 40-50 °C hőmérsékletű meleg víz használatával. A ragasztó +5 °C alatt nem keményedik meg.

Felhasználása: A ragasztandó felületet először alaposan meg kell tisztítani a portól és a szennyeződésektől. Csak száraz, tiszta felületre kenhető, és a környezet hőfokának kb. 5 °C és 25 °C között kell lennie. A ragasztó 20 °C hőmérsékleten 24 órán belül megköt, alacsonyabb hőfoknál 48 óra alatt. A ragasztott szerkezetet leghamarabb 48 óra elteltével lehet hőterhelés alá vetni, de legjobb azután, ha a ragasztó már teljesen megkötött, ami kb. 5-10 nap.

Raktározása: Jól lezárt eredeti csomagolásban, száraz helyen tároljuk.

Használati utasítás kéményépítéshez



A samott cső mindkét végét megtisztítjuk és portalanítjuk.



A ragasztót jól elkeverjük, majd a samott cső belső korcolású végére felhordjuk.



A samott csövet a helyére helyezzük.



A két elem között kinyomódott ragasztót szivaccsal elsimítjuk.

Típus	magas hőállóságú saválló ragasztó	Szemcseméret	0-0,5 mm
Összetétel	szintetikus homok és kvarchomok alapú száraz keverék, kémiai kötőanyaggal és alumínium foszfát alapú keményítőszerrel	Kiszérelés	2kg/vödör
		Vízszükséglet keveréshez	9,5-11,5 l/100 kg
Hőmérsékletelhatár	1100 °C	Feldolgozhatóság	legfeljebb 90perc (20 °C-on)
Állaga	száraz por	Kötési idő	24-48 óra

Elővigyázatosság: Munka közben tartsa be a munkahelyi higiéniát, minimálisra kell csökkenteni a bőr és nyálkahártyák közvetlen érintkezését a ragasztóval. Használjon védőfelszerelést. Súlyos problémák esetén forduljon orvoshoz.

Elsősegély: Belégzés esetén menjen ki friss levegőre, a szájüreget öblítse ki vízzel, fújja ki az orrát. Bőrrel való érintkezés esetén az érintett területet mossa le meleg vízzel és szappannal, majd használjon megfelelő regeneráló krémet. Ha szembe kerül, azonnal öblítse ki bő, langyos vízzel legalább 15 percig, és forduljon orvoshoz. Lenyelés esetén alaposan öblítse ki a száját vízzel, igyon több pohár vizet vagy tejet, forduljon orvoshoz és mutassa meg orvosának a termék címkéjét.